



BORNIT®-

Šuvju lenta (Fugenband)

Piekaus jama, elast ga, polim ru modific ta bitumena šuvju lenta

Neatkar ga uzraudz ba - MPA

Veids un paš bas

BORNIT®-šuvju lenta ir ar polim ru uzlabota bitumena šuvju lenta piesl gumu un šuvju elast gai izveidošanai un ilgstošai nobl v šanai asfalta ce u b v . BORNIT®-šuvju lenta ir augst v rt ga, elast ga šuvju lenta, kas, ar augsto pašl m jošo sp ju un lab m sa eres paš b m, viegli izmantojama ar pie zem m temperat r m. Pie apstr des temperat ras ap 20°C un/vai savienojum ar BORNIT®-Easy-Primer FB. Šuvju lenta oti labi turas ar pie šuvju mal m bez kars šanas. BORNIT®-šuvju lenta ir pret novecošanos notur ga un iztur ga pret dens š dumiem, s iem un atš aid t m sk b m. BORNIT®-šuvju lentai tiek veikta neatkar ga uzraudz ba un tas atbilst TL Fug-Stb 01 pras b m.

Pielietošanas vietas

BORNIT®-šuvju lenta tiek izmantota asfalta ielu seguma jaunb v un san šan , t d k :

- paral lo braukšanas joslu garenisks savienojums;
 - savienojums ar s nu piesl gumiem;
 - savienojums ar apmali un dens noteku savienojumiem;
 - š rsie un gareniskie piesl gumi, jauni un veci, b v jot p rvadu kan lus
 - savienojums starp esošaj m un jaunaj m seguma k rt m (karsti-aukstie piesl gumi);
 - piesl gumu elementiem braucamaj da , t di k kan la v ki, aizb d i un hidrantu v ki, lietus de u notekas;
- Nor de: Saska ar ZVT Fug-Stb 01 ieteicamais lentas biezums ir 10 mm.

Tehniskie dati

Veids – piekaus jama, bitumena šuves lenta;
B ze – polim rbitumens, piedevas, speci las pildvielas;
Kr sa – melna;
DIN 52005 – 40%;
Atmiekš šan s punkts RuK, DIN EN 1427 – $\geq 115^{\circ}\text{C}$;
Elast ga atgriešan s iepr. St vokl – 16%;
Iztur šan s saliecot aukst st vokl , DIN 52123 – -8°C ;
Uzglab šana – aukst un saus viet , materi ls ir saliztur gs;
Uzglab šanas veids – ori in l sl gt kast min. 12 m neši;

Pamatne

Vis m pamatn m j b t saus m, t r m, bez apsaluma un br v m no atdaloš m viel m (piem., e a, tauki. atdaloš s vielas). Va g s sast vda as j no em , mitr s malas j nož v . Ieb v jot mais jumu, j seko tam, lai



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015

T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717

Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

BORNIT®- spēcīga marka celtniecībai



Šuves malas b tu vienl dz g virsmas kvalit t un ar labu bl vumu. Braucam s da as ieb ves j not ra, pirms p rstr des šuvju malas labi j p rkl j ar k rtu- BORNIT®-Bitugrund (sauss p c apm. 20 min t m) vai BORNIT®-Haftgrund (sa eres pamatne) (sauss p c apm. 15 min.) vai BORNIT®-Easy-Primer FB (sauss p c apm. 3-5min t m). J auj nož t un j uzliek šuvju lentu. Iepriekš j s k rtas izmantošana ir oblig ta nevainojamai sa erei un šuves izveidei p c ZTV Fug-Stb 01.

Apstr de sakars jot (karsta)

Šim nol kam izlikt BORNIT®-šuvju lentu, no emt atdalošo pap ru un sagriezt p c garuma. Tad šuvju lentas augš jo da u uzman gi sasild t ar prop na g zes liesmu, l dz virs j k rta paliek lip ga. Sasild to šuvju lentu uzliek uz šuves malas un ar plakanu darba r ku vai ar roku iespiež pie iek rtas virsmas. Plaisas st ru punktus lentu atdala ar l pstu.

Apstr de piel m jot (auksta)

Piem rotas pamatnes un apk rt j s vides temperat ras gad jum (no 20°C), sakar ar augsto pašl pošo sp ju, var atteikties no šuvju lentas uzgars šanas. Pie zem m temperat r m j izmanto BORNIT®-Easy-Primer FB k mont žas pal gl dzeklis. Ar speci lu aerosola balonu (ar 3 pak pju augš jo galvi as ventili) bez p l m var nogrunt t visas šuvju malas piesl gumam pie asfalta ce a seguma un vienlaikus uzkl t l mes k rtu. (Skat t tehnisko atg dni zem k). Ar to BORNIT®-šuvju lentu var uzl m t uz piesl guma šuves bez uzgars šanas un bez papildus darba r kiem.

BORNIT®-Easy-Primer FB ir laba sa ere ar attiec go pamatni, tri nož st (apm. 3-5 min tes) un ir ar lielisku adh ziju BORNIT®-šuvju lentu mont žas piel m šanai. P c sa eres grunt juma izv din šan s, lentu, k iepriekš aprakst ts, vienk rši stingri piespiež pie malas. Elast gais bezšuves savienojums ar sekojošu karst asfalta ieliešanu veidojas sak stot šuves lentai šuves zon . K r da pieredze, pietiek ar ieb v jam asfalta temperat ru, lai 10 mm plata lentu visa sakarstu l dz 120°C un t d j di rada drošu savienojumu. Šuves lentai j p rkl jas ar apm. 5 mm (savieno ar uzlieto asfaltu) virs brauktuves l me a un j pasarg , lai p ri nebrauktu celtniec bas transports. P c karst mais juma ieb v šanas, p ri p rkl jusies šuvju lentu l dzeni novalc jas. Veidojas knied juma galvi a un drošs piesl gums asfalta malai. T uz virsmas rodas papildus bl v jums un drošs savienojums ar asfalta malu. Ja pieg d tajam asfaltam nav nepieciešam s ieb v šanas temperat ras, šuves lentu nevar piln b izkust. L dz ar to nav nodrošin ts šuves savienojuma bl vums.



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēciga marka celtniecībai

**Uzglabšana**

Produkts uzglabājams minimums 12m nešus. Uzglabāt visus un sausu vietu. Kastis sargāti no mitruma, tiešiem saules stariem un karstuma.

Likvidācija

Materiāla atlikumus var izmest atkritumos pēc AVV-ASN: 170302 (bitumena maisījumi, izņemot tos, kas norādīti 170301).

Piegādes formas

BORNIT®-šuvju lentas tiek piegādātas šādā veidā: kastis, 24 kastes uz paletes. Piegādājamie izmēri:

25 x 8 mm 78 m kastis

30 x 8 mm 73 m kastis

35 x 8 mm 63 m kastis

40 x 8 mm 48 m kastis

30 x 10 mm 63 m kastis

35 x 10 mm 48 m kastis

40 x 10 mm 40 m kastis

45 x 10 mm 40 m kastis

50 x 10 mm 31 m kastis

Pārjie izmēri pēc pieprasījuma.

Norāde: Saskaņā ar ZTV Fug-Stb 01 (5.4. punkts, 2001.g. izdevums) šuvju lentas biezums nedrīkst būt mazāks par 10 mm. Tāpēc par šuvju lentas ar 8 mm biezumu izmantošanu ir jāvienojas un Pasūtītājam jānorāda uz šo novirzi no ZTV Fug-Stb 01.

Piebilde

Šā atgādnē aizvieta visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz ar to tas vairs nav spēkā. Informācija jā sastāda atbilstoši izmantotās tehniskās jaunākajām lēmēm. Tā u, l dzu, emiet v r , ka atkar b no b vobjekta st voka nepieciešamas novirzes no atgādnē pied v t darba veida. Ja l gum nav noteikts nekas cits, visa atgādnē iek aut informācija nav saistoša un l dz ar to nesatur nol gto produkta kvalitāti. M s paturam ties bas, izdar t šaj atgādnē ietvert s informācija izmai as. M s iesak m Jums apskat t informāciju par izmai m m su interneta lap www.bornit.de

**BETONAM**

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 67769718 Fakss: 67769717

Mobil.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai