



BORNIT®-

Grunt šanas kr sa (Haftgrund)

Polim ru grunt jums karstai, lejamai masai

Neatkar ga uzraudz ba - Bautest

Veids un paš bas

BORNIT® grunt šanas kr sa ir tri ž stošs, š din ts, polim rus un plastmasas saturošs grunt jums. Tas uzkl jams ar nokr sošanas un izsmidzin šanas metodi. Kvalit te p rbaud t saska ar ZVT Fug-StB 01 un saska ar TL Flug-StB 01, k ar ar Šveices norm m (SNV).

Pielietošanas vietas

Lai uzlabotu un nodrošin tu sa eri *BORNITi karstajai lejamajai masai SNV 14*, *BORNITi karstajai lejamajai masai TL*, *BORNITi sliežu aizliešanas masai S un BORNITi šuvju bl v šanas lentai*, grunt jums tiek izmantots šuvju malu iepriekš jai apstr dei un ir oblig ti nepieciešams izlejam materi la optim lai sa erei.

Priekšroc bas

- vienk rša izmantošana, jo materi ls gatavs lietošanai;
- univers li izmantojama, t p c liels skaits izmantošanas iesp ju;
- laba sa eres sp ja;
- tri ž stoša, satur š din t jus;
- ekonomiski – samazina izdevumus, jo nepieciešamas maz ks ier u, materi la un darba pat ri š;

Tehniskie dati

Veids – grunt jums;
B ze – polim ra sa eres pamatne;
Biezums pie 20°C – 0,83 g/cm³;
Konsistence – uzkr sojams un uzsmidzin ms;
Uzkl šana – ota, sarene, izsmidzin šanas ier ce (airless);
Cieto da u sast vs – apm. 40%;
Saciet šanas laiks – <30 min;
Uzglab šana – sarg t no tiešiem saules stariem un siltuma iedarb bas, uzglab t ori in l aizv rt bundž min. 6 m nešus;
B stam bas klase saska ar BetrSichV – viegli aizdegas;
T r šana – BORNIT® bitumena t r t js;
GISBAU produktu kods – S6;

Apstr d šana

Pamatnei j b t sausai, t rai un t rai no taukiem. Sa eres pamatne j apstr d norm l temperat r ar uzkr sošanas vai izsmidzin šanas metodi. Izmantošanas temperat ra (apk rt j s vides un pamatnes temperat ra) nedr kst b t zem +5°C un virs +35°C.



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015

T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717

Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

BORNIT®- spēcīga marka celtniecībai



Patriš	Atkarbno pamatnes raupjuma un uzsķšanas spjas, apm. 0,2 l/m ²
Uzglabšana	Uzglabjams slgtori in l iepakojumam minimums 6 m nešus. Sargt no tiešiem saules stariem un siltuma iedarbības.
Veselības, darba un ugunsdrošība	<p>Produkts nedrkst nokrt b rnu rok s. Darba laik nedrkst st, dzert un sm t. Izmantot tikai labi vedin m s viet s, iev rot aktu lo TRGS versiju. Neizmantot slgt s telp s! Aizdegas tikai š idr st vol un ir b stams apk rt jai videi, netur t degšanas avotu tuvum . P c š din t ja iztvaikošanas produkts nerada apk rt j s vides apdraud jumu. Bitumena k rta nav b stama cilv kam, k ar augiem un de iem.</p> <p>Risks:</p> <p>R 11 Viegli uzliesmojošs R 51/53 Ind gs dens organismiem, var rad t ilgstošu kait gu iedarb bu de os R 65 B stams vesel bai, norijot var rad t kait jumu plauš m R 66 Atk rtots kontakts var rad t trauslu un plais jošu du R 67 Tvaiki var izrais t miegain bu un apjukumu</p> <p>Droš ba:</p> <p>S 2 Nedrkst nokrt b rnu rok s S 3/7/9 Trauku tur t bl vi aizv rtu v s , labi v din m viet S 16 Netur t aizdegšan s avotu tuvum . Nesm t S23 Neieelpot tvaikus S29 Nepie aut nok šanu kanaliz cij S51 Izmatot tikai labi ventil jam s zon s S57 Lai izvair tos no apk rt j s vides kontamin cijas, izmantot piem rotus trauks S 60 Šis produkts un t trauki atkritumos izmetami k b stamie atkritumi</p>
Likvidcija	Otrreiz jai p rstr dei drkst nodot tikai iztukšot s bundžas. Materi la atlikumus var izmest p c AVV-ASN: 080111 (kr su un lakas atlikumus, organiskos š din t jus vai citas b stam s vielas)



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T lr.: 67769718 Faks: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai



Piegādes forma	10 l kanna.....30 kannas uz paletes
	25 l kanna.....24 kannas uz paletes

Piebilde Šī atgādnē aizvieta visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz ar to tās vairs nav spēkā. Informācija jā sastāda atbilstoši izmantotās tehniskās jaunākajam lēmim. Tādēļ, lūdzam, emiēt vērīkā atkarībā no būvobjekta stāvokļa nepieciešamas novirzes no atgādnē piedāvātā darba veida. Ja lūdzam, nav noteikts nekas cits, visa atgādnē iekārtā informācija nav saistoša un līdz ar to nesatur neko gto produkta kvalitāti. Mēs paturam tiesības, izdarīt šaj atgādnē ietvertās informācijas izmaiņas. Mēs iesakām Jums apskatīt informāciju par izmaiņām mūsu interneta lapā www.bornit.de



BETONAM

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67769718 **Fakss:** 67769717
Mobilis: 26598368; 28343434 **E-pasts:** materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībā