



# **BORNIT®**

## **Masa bru a šuvju aizv ršanai (Pflastervergußmasse)**

Bitumena karsta lejam masa bru akmens šuv m

Neatkar ga uzraudz ba - Bautest

### **Veids un paš bas**

BORNIT® masa bru a šuvju aizv ršanai ir aizliešanas masa uz bitumena b zes ar miner l m pildviel m. Bru akmens šuvju masa ir izkaus jama l dz lejamai konsistencei. Kvalit te p c ZVT Fug - SIB 01 un p rbaud ta atbilstoši TL/TP Fug-StB 01.

### **Pielietošanas vietas**

BORNIT® masa bru a šuvju aizv ršanai kalpo šuvju bl v šanai un aizv ršanai visa veida bru iem, k piem., bru akmens, mazs, m la un dekorat vs bru is. BORNIT® masa bru a šuvju aizv ršanai var tikt izmantota maz noslogotu šuvju nobl v šanai celtn s no betona, m ra un dzelzsbetona.

### **Tehniskie dati**

Veids – bitumena masa bru a šuvju aizv ršanai;  
B ze – bitumens;  
Kr sa – melna;  
Konsistence – izlejams p c sakars šanas;  
Uzkl šana – ar lejkannu;  
Izkaus šanas temperat ra – maks. 180°C;  
Izmantošanas temperat ra – apm. 150°C;  
Virsmas temperat ra šuvei – min. 0°C;  
Atkušanas punkts, p rbaudot ar metodi plastisk s deform cijas temp. noteikšanai – min 75 °C;  
Formas notur ba siltum (lodes krišana pie 120 cm, 0°C) – 3 no 4;  
Formas notur ba siltum – < 10;  
Uzglab šana – Sarg t no tiešiem saules stariem un siltuma iedarb bas;  
Uzglab tv lams – ori in l aizv rt bundž min. 6 m nešus;  
T r šana – BORNIT® bitumena t r t js;  
B stam bas klase p c VbF un ADRR – nav;

### **Apstr d šana**

Šuv m j b t saus m un t r m. E u un tauku atliekas, va gas dai as j not ra. Šuve j izp š tra ar saspiesto gaisu. Pirms ieliešanas malas noteikti j apstr d ar *BORNITi sa eres pamatni* vai *BORNITi bituma pamatni*. Pirms liešanas uz s kšanas grunt jumam j b t nožuvušam (p rbaude ar pirkstu). Vispirms j not ra lejamo masu no bundžas. Tad BORNIT® masu bru a šuvju aizv ršanai j sajauc ar sajauc ju, un, ar termometru apr kot kaus šanas katl , l n m ar termostata vad tu degli j uzkars l dz izmantošanas temperat rai. Pie tam noteikti j iev ro



**BETONAM**

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015

T Ir.: 67769718 Faks: 67769717

Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: [materiali@betonam.lv](mailto:materiali@betonam.lv)

[WWW.BETONAM.LV](http://WWW.BETONAM.LV)

**BORNIT®** - spēcīga marka celtniecībai



maksimālā kušanas temperatūra 180°C un masa jātur kustībā, lai izvairītos no pārkaršanas un nogulsniņšanos. Izkausēt tikai paredzamo dienas patēriņu, jo vairākkārtīgs izkausēšanas rezultātā var mainīties materiāla pašbāze. Liešanas darbi jāveic ar piemērotām ierīcēm (piem., šaura lejkanna ar garu lejamo daļu utt.). Ja sūkas lietus, liešanu jāpārtrauc.

---

<b>Patēriņš</b>	Apmēram 1,4 kg / litri. Gruntējuma patēriņš sastāda apm. 4% lejamās masas daudzuma
<b>Uzglabāšana</b>	Produkts uzglabājams slēgtā kartona iepakojumā minimums 6 m nešus. Sargāties no tiešiem saules stariem un mitruma iedarbības.
<b>Likvidācija</b>	Otrreiz jāpārstrādā drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 170302 (bitumena maisījumi, izņemot tos, kas pakauti 170301)
<b>Piegādes formas</b>	15 kg kaste..... 64 kastes uz paletes 30 kg kaste ..... 34 kastes uz paletes
<b>Piebilde</b>	Šā atgādnē aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz ar to tas vairs nav spēkā. Informācija jā sastāda atbilstoši izmantotās tehniskās jaunākajām lēmēm. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no būvobjekta stāvokļa nepieciešamas novirzes no atgādnē piedāvātā darba veida. Ja līgumā nav noteikts nekas cits, visa atgādnē iekāutā informācija nav saistoša un līdz ar to nesatur nālgto produkta kvalitāti. Mēs paturam tiesības, izdarīt šajā atgādnē ietvertās informācijas izmaiņas. Mēs iesakām Jums apskatīt informāciju par izmaiņām mūsu interneta lapā <a href="http://www.bornit.de">www.bornit.de</a> .

---



**BETONAM**

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015  
Tālrunis: 67769718 Fakss: 67769717  
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: [materiali@betonam.lv](mailto:materiali@betonam.lv)  
**WWW.BETONAM.LV**

**BORNIT®** - spēcīga marka celtniecībā