



BORNIT®-

Nahtflex

Ar polim ru uzlabota, lok ma bitumena masa šuvju iepriekš jai apstr dei, ieb v jot asfaltu

Bez š din t ja

Veids un paš bas

BORNIT®-Nahtflex ir ar polim ru uzlabota, bez š din t ja, iztur ga un l dz -5°C saliztur ga bitumena masa. Izmantojot BORNIT®-Nahtflex saska ar ZTV Asphalt StB 07, tiek izgatavoti oti labi lok mi un ilg dz vojoši šuvju savienojumi asfalta ce u b v . Produkts ir gatavs izmantošanai un parasti to uzkl j ar maš nu, ar apstr des ier ci *BORNIT®-Flexomat Air*. Bez probl m m var uzkl t k rtu ar biezumu l dz 5 mm ar uz vertik l m šuvju mal m.

Pielietošanas vietas

BORNIT®-Nahtflex kalpo lok mu un ilgi kalpojošu šuvju izgatavošanai, iekl jot asfalta k rtu joslu veid (k „karsts pie auksta”, t ar „karsts pie karsta”), k ar asfalta virsmu šuv m pie b vmateri liem ar neregul ru virsmu (nofr z tas malas). Galven s izmantošanas jomas ir iepriekš ja, mehaniz ta vid j s šuves malu apstr de pirms karst mais juma ieb v šanas. Apgriezt m asfalta mal m ieteicams izmantot *BORNIT®-Fugenband* (šuvju lentu).

Priekšroc bas

- stingri turas pie s nu augš j s malas l dz 5 mm k rtas biezumam
- apstr de un uzglab šana iesp jama l dz -5° C
- oti lokans un elast gs
- ekonomisks un laiku taupošs, apstr d jams ar maš nu
- bez š din t jiem un apk rt jo vidi saudz jošs

Tehniskie dati

Veids – modific ta plastmasas bitumena masa;
B ze – polim rs, bitumena emulsija;
Š din t ji – nav;
Kr sa – melna;
Bl vums – apm. 0,98 g/cm³;
Stiepe p rpl stot (uz br vas materi la k rtas) – 370% (p rbaudes apliec ba MDA Dresden);
Siltumiztur ba – apm. +100° p c AIB;
Konsistence – 16%;
Konsistence – biezs, tiksotrops;
Uzkl šana – BORNIT®-Flexomat Air, ota, špaktele;
Apstr des temperat ra – ne zem ka par -5°C;



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT®- spēcīga marka celtniecībai



Uzglabšana – ne zemāka par -5°C ;
Uzglabšanas veids – oriņl iepakojumā min. 6 m neši;
T r šana – svaig st vokl ar deni, saciet jušu ar BORNIT®-bitumena t r t ju;
Vesel bai kait gas vielas saska ar darba materi lu r kojumu – nav;
B stam bas klase p c VbF un ADR – nav;
GISBAU-produkta kods – BB10;

Apstr d šana

Pamatnei j b t cietai, t rai, bez putek iem un ledus, k ar att r tai no e as un taukiem. Produktam ir sa ere ar ar nedaudz mitru (ne slapju!) pamatni. BORNIT®-Nahtflex tiek uzkl ts tieši pirms robežojoš s karst asfalta k rtas ieb v šanas. BORNIT®-Nahtflex ir izstr d ts speci li apstr dei ar BORNIT®-Flexomat Air. Atkar b no uzkl šanas truma (padeves) un venti a st vok a, var vari t ar uzkl jam s materi la k rtas biezumu. Ieskaitot visus blakus darbus, ar šo ier ci bez probl m m iesp jams uzkl t apm. 500 m stund .

BORNIT®-Nahtflex var uzkl t ar ar cit m piem rot m ier c m vai mazos gabalos – ar otu vai špakteli. BORNIT®-Nahtflex uzkl j uz šuves s nu augš j s da as materi la platum no 3-4 cm (atbilst apm. 0,30l/tek. m). Tas atbilst ZTV Asphalt StB 07. Karst asfalta maisjuma ieb ve var notikt t l t p c BORNIT®-Nahtflex uzkl šanas. Uz pamatnes (bez ledus) iesp jama apstr de l dz -5°C .

Pat ri š

Apm. 0,3 l/uz tekošo metru, uz šuves s niem, ja s nu augstums ir 4 cm – atbilst apm. 0,5 l/uz tekošo metru, uz cm asfalta biezuma, pat ri š saska ar ZT Asphalt StB 07.

Uzglab šana

Oriņl iepakojumā uzglab jams apm. 6 m nešus. Atv rtu iepakojumu vienm r aizv rt. Uzglab jams l dz -5°C .

Likvid cija

Otrreiz jai p rstr dei nodot tikai piln b iztukšotus traukus. Materi la atlikumus var izmest atkritumos saska ar AVV-ASN: 080410 (l mes un bl v šanas materi la atlikumi, iz emto tos, kas nor d ti 080409).



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai



Piegādes formas 25 l metāla tara18 bundžas uz paletes

Piebilde

Šā atgādnē aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz ar to tās vairs nav spēkā. Informācijai jābūt atbilstoši izmantotās tehniskās jaunākajam lēmim. Tādējādi, lūdzam, ņemt vērību, ka atkarībā no būvobjekta stāvokļa, iespējamas novirzes no atgādnē piedāvātā darba veida. Ja lūdzam, nav noteikts nekas cits, visa atgādnē iekļautā informācija jābūt saistoša un līdz ar to nesatur neko produkta kvalitāti. Mēs paturam tiesības, izdarīt šajās atgādnēs ietvertās informācijas izmaiņas. Mēs iesakām jums apskatīt informāciju par izmaiņām mūsu interneta lapā www.bornit.de



BETONAM

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67769718 **Fakss:** 67769717
Mobilis: 26598368; 28343434 **E-pasts:** materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībā