

Datu lapa

Flex 2000 Blīvēšanas pasta

Vienkomponenta, tvaika un ūdensnecaurlaidīgs hermētiķis gredzenveida spraugu blīvēšanai



[Rādīt produktu](#)



raksta numurs:	120610
rakstu grupa:	450 - Flex 2000 + Zubehör
GTIN:	4251689531408
muitas tarifa numurs:	32149000
iepakošanas vienība:	dators
pārdošanas daudzums vienība:	1 Stk
svars uz:	dators = 0.9 kg
materiāls:	Poliolefīns
krāsa:	Pelēks
blīvums:	1,6 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Konsekvence:	pastozs, stabils
Smarža:	bez smaržas
Šķīdinātāja saturs:	bez šķīdinātājiem
Apstrādes temperatūra:	approx. + 5 ° C bis +35° C
Substrāta temperatūra:	approx. + 5 ° C bis +35° C
Patēriņš:	aptuveni 1,6 kg/litru dobuma.
Testa sertifikāts / atļaujas:	Izmeklēšanas ziņojums MFPA Leipziga Nr.: U / 5.1 / 08 - 043
Ierīču tīrīšana:	pēc lietošanas ar universālo tīrīšanas līdzekli
Uzglabāšanas ilgums:	20 °C temperatūrā aptuveni 2 gadi
ūdensnecaurlaidība:	līdz maks. 0,75 bar (7,5 m ūdens kolonnā)
glabāšana:	Uzglabāt ne bojātā un neatvērtā oriģinālajā iepakojumā sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.
izmešana:	Var apglabāt atkritumu poligonos vai sadedzināšanas iekārtās saskaņā ar vietējiem atkritumu apglabāšanas noteikumiem.

Pamats

Visi šajā datu lapā norādītie izmēri un informācija atspoguļo veikto laboratorijas testu rezultātus. Novirzes no laboratorijas apstākļos noteiktajām vērtībām ir iespējamās no mums neatkarīgu vides un ekspluatācijas apstākļu dēļ. Šajā datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz mūsu piegādāto produktu. Produkta dati atbilst tikai Vācijā noteiktajām specifikācijām. Šeit nav ņemtas vērā iespējamās valstu specifikāciju novirzes.

Kalpošanas laiks

Ēku kalpošanas laiks ir paredzēts 50 gadiem, līdz ar to arī uzstādītie izstrādājumi. Tomēr to var saīsināt ārējās ietekmes. Mūsu izstrādājumu paredzamais kalpošanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzstādīšanas vietas (piemēram, zem zemes, mitrā vidē, atklātā jūrā u. c.). Ietekme ir arī tādām ārējām ietekmēm kā ķīmiskā slodze (skābes, agresīvi mediji, ūdens šķīdumi, rūpnieciskie notekūdeņi, eļļas u. c.) un apkārtējās vides/darbības temperatūra. Galu galā nevar sniegt vispārīgus apgalvojumus par MASTERTEC izstrādājumu garantēto kalpošanas laiku, jo tas ir atkarīgs no daudziem parametriem (lietošanas, vides ietekmes, uzstādīšanas prasībām, drošības noteikumiem u. c.). Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, mēs iesakām veikt nepārtrauktu izstrādājumu testēšanu, kas ir daļa no ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas, kuru klients sagatavo saskaņā ar drošības prasībām.

Norāde par tiesību aktiem

Tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas par Flex 2000 Blīvēšanas pasta. Tā ir paredzēta tikai kā informācija lietotājiem. Tā kā mēs nezinām paredzētos pielietojumus un apstrādes nosacījumus, lietotāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt, vai produkts ir piemērots paredzētajiem mērķiem. Tā kā uzstādīšanas vietā ir dažādi komponenti un darba apstākļi, MASTERTEC nevar sniegt nekādas garantijas par darba rezultātu. Prasības, kas izriet no jebkādām tiesiskajām attiecībām, var tikt atzītas tikai tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtajiem apgalvojumiem vai mutiski sniegtajiem padomiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāpierāda, ka viņš ir savlaicīgi rakstiski sniedzis MASTERTEC visu nepieciešamo informāciju, lai pareizi novērtētu uzstādīšanas situāciju. Atkarībā no nepieciešamajām produkta specifikācijām vai turpmākām izmaiņām. Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC neplāno pārkāpt trešo personu tiesības. Katrā gadījumā ir piemērojama jaunākā datu lapa. Tiek piemēroti mūsu attiecīgie pārdošanas un piegādes

noteikumi un nosacījumi. Šīs datu lapas saturs ir tulkots automātiski un var saturēt kļūdas. Ja rodas šaubas, lūdzu, skatiet vācu vai angļu valodas versiju vai sazinieties ar mūsu komandu.

Iepriekšējās datu lapas vairs nav derīgas

Drukāt datumu 23.06.2025 , pēdējo reizi mainīts 18.12.2024